Защитная дисперсия для пола RM 782

Полимерное покрытие для напольных покрытий с хорошей адгезией и хорошей износостойкостью, в том числе к спиртосодержащим чистящим средствам.

Свойства

- покрытие выглядит как новое
- высокая экономичность, простота применения, длительный интервал очистки
- Сверхвысокая укрывистость благодаря большому сождержанию твердых веществ. Нормальный слой создается за 2 покрытия
- хороший слой покрытия, подходит для восстановления старых или изношенных полов
- Очень короткое время высыхания
- невероятно устойчивое покрытие к износу, также защищает от следов обуви.
- повышенная устойчивость к спиртосодержащим дезинфицирующим компонентам.
- превосходная адгезия с напольными покрытиями
- для мест, подверженных сильному трафику (школы, госпитали, производственные цеха)
- Устойчивость к скольжению в соответсвии с DIN 51131 и DIN EN 13893 (зависит от напольного покрытия)
- Можно повторно полировать

Области применения:

Клининг:	Уход за полами
Операционные, больницы:	Уход за полами
Промышленность:	Уход за полами
Коммунальное хозяйство:	Уход за полами
Розничные магазины:	Уход за полами
Гостиницы, рестораны, кейтеринг:	Уход за полами

Способы применения

- Вручную
- Однодисковая машина

	Ном. №
5 l	6.295-816.0

Значение pH

8.6
(концентрат)

Применение:

Покрытие

- Поверхность необходимо очистить от защитной пленки (pH 7-8,5). Поверхность должна быть сухой
- Наклонение контейнера с помощью кругового движения.
- Не разбавлять и не смешивать с другими средствами
- Количество нанесений зависит от адгезивных свойств полов: первый проход примерно 25-45 мл/м², второй около 20-30 мл/м².
- Распределите по поверхности равномерно с помощью швабры или мопа.
- Дайте полностью высохнуть между укрытиями. (порядка 30 минут в зависимости от влажности и температры)
- Повторить при необходимости (рекомендуется 1-2 слоя) накладывать крест-накрест.
- Возможно начать ходить по поверхности после примерно 3 часов.
- можно использовать в нормальном режиме после 24 часов.
- Полностью схватывается после 14 дней.

Указания по применению:

- Не применять на чувтвительных к влаге поверхностях.
- Не использовать цветные пады (риск изменения цвета поверхности)
- Проведите тест на адгезию.
- Хранить в незамерзающем помещении.
- Хранить исключительно в оригинальной таре при температуре от 5 до 30°C.
- Не выливать разведенный или бывший в употреблении состав обратно в упаковку.
- Сразу же закройте упаковку после использования.
- Обязательно очистить аппарат после использования

Дополнительная информация:

- Паспорт безопасности (MSDS)
- Быстрая подготовка к работе
- Исследования FIGR
- Эспертиза по скольжению в соответсвии с DIN 51131 и DIN EN 13893
- Отчет DIN V 18032-2:2001-04

Дозировка и расход:

Объем:	Вид уборки:	Предварительное разбавление:	Дозировка:	Загрязнения:	Расход:
1000 ml	Покрытие		без разбавления		15-25 m²

Мы охотно проконсультируем Вас:

141407 Московская область,

г.Химки,
ул.Панфилова,
влад.19 стр.4,
Деловой центр Кантри Парк 2, 4 этаж